



Proyectos:
Mineros, agrícolas, hoteleros, portuarios y de shale gas

**SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
"HERMELINDA"**

LIC. BENIGNO CARLOS SIVINCHA LOPEZ
GERENTE GENERAL

Email: becar_777@yahoo.es / pleyaorion@gmail.com

Teléfono: 980670456-922289301

Lima Perú. Lima 35.

RUC: 20537559251



"SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "HERMELINDA"

RUC: 20537559251

TELEFONOS: 980670456



Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo

REMYPE

Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa



REMYPE

Busqueda por Número de R.U.C




Regresar

Nº R.U.C.	Razón Social	Actividad Económica	Fecha Solicitud	# registro solicitud	Estado	Fecha de acreditación
20537559251	SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA HERMELINDA	S142 - VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES METALIFEROS	17/09/2012	0001069858-2012	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	21/09/2012

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - Oficina de Informática / V 1.1 - Módulo de consultas REMYPE.
Consultas al 630-6000 / 630-6030 / 630-6060 anexo 3058.























CONCHUELAS

REPORTE DE LABORATORIO N° 1674

Página: 1 de 1

CLIENTE: BENIGNO CARLOS SEVINH LOPEZ	FECHA: 15 de Junio del 2011
	ORDEN:
	TIPO DE ENSAYO: ICP-MULTIELEMENTS

DESCRIPCION	CODIGO CHP	Ag ppm	Al %	As ppm	Ba ppm	Be ppm	Bi ppm	Ca%	Cd ppm	Co ppm
MUESTRA 01	15207	11	0.32	59	34	<1	9	>5.0	<2	<1
		Cr ppm	Cu ppm	Fe%	K%	Mg%	Mn%	Mo ppm	Na%	Ni ppm
MUESTRA 01	15207	1	0.05	0.19	0.14	0.16	<0.01	<5	0.43	4
		P ppm	Pb %	Sb ppm	Sc ppm	Sn ppm	Sr ppm	Ti%	V ppm	W ppm
MUESTRA 01	15207	138	<0.01	<5	<1	<5	762	<0.01	2	<1
		Y ppm	Zn%	Zr ppm						
MUESTRA 01	15207	1	<0.01	11						

M: FA - AA

V:B*



Los remanentes de las muestras se guardaran por un periodo de 3 meses, plazo en que podran ser retiradas por sus dueños.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de: G. H. PLENGE & CIA. S.A.

AV. DEL EJERCITO 1142 MIRAFLORES LIMA 18 - PERU
T. 441 3898 / 441 8100 FAX (011) 441 4726



LABORATORIO INDUSTRIAL CENEADE S.A.
CERTIFICADO DE ANALISIS
DEPARTAMENTO DE ANALISIS QUIMICO

REFERENCIA: SR(ES)

* 90.308*

CARLOS VALCARCE MEDINA

IDENTIFICACION MUESTRA:	g/t Au ORO	g/t Ag PLATA	g/t Pb PLOMO	% Cu COBRE
Mina chala	grueso 2.21	6.66	0.03	insoluble 1,01 %
Muestra N° 2	fino 3.63			soluble 0,56 %
Total	5.84			total 1,57

TIPO DE MUESTRA: Oligistos Especularítico Sialico Cuarzifero Micáceo Pirítico Anfibolar Goethítico.

OBSERVACIONES: 1.-Índice liberación óptima de Oro : 280 Mallas tyler.
2.-Contenido de Hidrosilicatos de Magnesio: 3,13 %
3.-Contenido de Hierro Fe: 44,6 %
4.-Contenido de Rutilo Ti O₂: 164,6 g/t.

FECHA: 26 / 10/2009

NOTA: Se deja constancia que LABORATORIO INDUSTRIAL CENEADE S.A. No se hace responsable por la toma de muestra, la que ha sido obtenida y proporcionada por El cliente. En consecuencia solo el resultado de los análisis practicados por Dicha muestra, es de responsabilidad para este Laboratorio

Firmado digitalmente por
LABORATORIO CENEADE S.A.

Jefe de Departamento

LABORATORIO INDUSTRIAL CENEADE S.A.



REPORTE DE LABORATORIO N° 2998

Página: 1 de 1

CLIENTE: SR. JULIO MAGALLANES	FECHA: 25 de Setiembre del 2008
	ORDEN:
(MUESTRAS DE ZONA "MOCHADERO")	TIPO DE ENSAYO: Simple

DESCRIPCION	CODIGO CHP	Au oz/tc	Au gr/TM
Fecha: 23-09-08			
JM - 005	15523	1.741	→ 60 (VETA)
JM - 006	15524	0.114	→ 3.9 (COMPOSITO DE MUESTRA ANCHO 2 1.50 METROS)

VºBº



Los remanentes de las muestras se guardarán por un periodo de 3 meses, plazo en que podrán ser retiradas por sus dueños.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de C. H. PLENCE & CIA. S.A.

AV. DEL EJERCITO 1142 MIRAFLORES LIMA 18 - PERU
T. 441 3959 / 441 8106 FAX (511) 441 4729



REPORTE DE LABORATORIO N° 2903

Página: 1 de 1

CLIENTE: SR. JULIO MAGALLANES ARGUEDAS	FECHA: 18 de Setiembre del 2008
	ORDEN:
MUESTRAS ZONA "MOCHADERO"	TIPO DE ENSAYO: Simple

DESCRIPCION	CODIGO CHP	Ag oz/tc	Au oz/tc	Au gr/TM
BF-001	15274	0.39	0.343	11.76
BF-002	15275	0.79	1.094	37.51
BF-003	15276	0.35	0.114	3.91

VºBº



Los remanentes de las muestras se guardarán por un periodo de 3 meses, plazo en que podrán ser retiradas por sus dueños.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de C. H. PLENCE & CIA. S.A.

AV. DEL EJERCITO 1142 MIRAFLORES LIMA 18 - PERU
T. 441 3959 / 441 8106 FAX (511) 441 4729



REPORTE DE LABORATORIO N° L000001391

Pág. 1

Cliente: SMRL HERMELINDA
 Dirección: AV. MIRAFLORES 601
 RUC / DNI / Otros: 20537568261
 Atención:
 Referencias: Mosmarior

Orden de Trabajo:
 Fecha de Ingreso: 27/05/2013
 Fecha de Resultados: 31/06/2013
 Tipo de Ensayo: ICP MULTIELEMENTOS
 Cantidad de Muestras: 2

Código CHP	Descripción de la Muestra	Ag ppm	Al %	As ppm	Ba ppm	Be ppm	Bi ppm	Ca %	Cd ppm	Co ppm	Cr ppm
9992	MUESTRA PIC-01	<1	4.75	212.0	22.0	3.0	<5	1.04	2.0	40.0	8.0
9993	MUESTRA PIH-01	<1	1.71	130.0	34.0	4.0	<5	1.23	2.0	31.0	42.0
9992	MUESTRA PIC-01	<0.01	>5.0	0.38	4.29	0.15	<5	1.07	5.0	602.0	<0.01
9993	MUESTRA PIH-01	<0.01	>5.0	0.17	1.81	0.17	5.0	0.04	23.0	1645.0	0.01
9992	MUESTRA PIC-01	5b ppm	Sc ppm	Si ppm	Sr ppm	Ti %	V ppm	W ppm	Y ppm	Zn %	Zr ppm
9993	MUESTRA PIH-01	31.0	20.0	47.0	48.0	0.47	137.0	13.0	33.0	0.02	210.0
9993	MUESTRA PIH-01	3.0	18.0	13.0	30.0	0.85	245.0	2.0	27.0	0.01	57.0

Notas:



VCBO

Las concentraciones de las muestras se expresan en un período de 5 meses, en todo el plazo se garantiza la validez de las mismas.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de C.H. PLENCE & CIA. S.A.

ORIGINAL

C.H. PLENCE & CIA. S.A.
 Av. Callapacho 1142, Miraflores, Lima 18 - Perú
 T. 441 3952 / 441 5106 FAX (511) 111 4729
 www.linceperu.com



REPORTE DE LABORATORIO N° 1850

Página: 1 de 1

CLIENTE: SMRL HERMELINDA
 FECHA: 2 de Agosto del 2012
 ORDEN:
 TIPO DE ENSAYO: ICP MULTIELEMENTOS

DESCRIPCION	CODIGO CHP	Ag ppm	Al %	As ppm	Ba ppm	Be ppm	Bi ppm	Ca %	Cd ppm	Co ppm
MUESTRA ALJESA	6573	<1	0.98	<5	31	<1	<5	2.00	<2	<1
PLATA Acúfano arsenico SARIO BERICIO BISMUTO calcio carbido cobalto 282.9 5gr/m 31gr 5gr 6.43 2gr 02/TM TM TM 02/TM TM										
MUESTRA ALJESA	6573	37	<0.01	1.55	0.17	0.34	0.02	<5	0.16	3
CROMO COBRE FIERRO POTASIO TUNGSTENO VANADIO SODIO NIQUEL 37gr 501.5 54.6 109 6.4 5gr 45 3gr TM 02/TM 02/TM 02/TM 02/TM 02/TM 02/TM 02/TM										
MUESTRA ALJESA	6573	943	0.04	<5	3	<5	102	0.08	46	<1
FOSFORO PLUMBO ANTIMONIO ESCANDIO ESTADIO ESTRONCIO TITANIO VANADIO WOLFRAMO 943gr 3.2 5gr 3gr 5gr 102 25.7 46 TM TM TM TM TM TM 02/TM TM										
MUESTRA ALJESA	6573	7	0.01	3	0.050	CROMO 37 gr/TM MAGNESIO 3090 gr/TM MANGANESO 181 gr/TM TITANIO 7285 gr/TM ZINC 90.7 gr/TM MOLIBDENO 5 gr/TM NIQUEL 3 gr/TM ESCANDIO 3 gr/TM				
LITIO ZINC ZIRCONIO DRO 7gr 3.2 2gr TM TM TM										
ESTADIO 5gr/TM. ESTRONCIO 102 gr/TM. VANADIO 46 gr/TM. ZIRCONIO 3 gr/TM.										

PAR: FA-AA

TRACA: 1gr /TM = 1ppm // 1ppm = 1gr
 1% = 10,000 ppm
 02/TM : % x 321.5075

Las concentraciones de las muestras se expresan en un período de 5 meses, plazo en qué podrán ser retiradas por sus dueños.

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización de C.H. PLENCE & CIA. S.A.

Av. DEL EJERCITO 1142 MIRAFLORES LIMA 18 - PERU
 T. 441 3952 / 441 5106 FAX (511) 111 4729